

Adhesivo Polimérico para azulejos de alta y media absorción de agua.

Descripción

El adhesivo Adherock Blanco es un mortero con granulometría controlada de tamaño medio y aditivos especiales que brindan una buena adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Usos

Adherock Blanco, se emplea como adhesivo para losetas y recubrimientos colocadas en superficies que no sean expuestas a condiciones de tránsito pesadas.

Ventajas

- o Fácil manejo y aplicación
- o Rapidez de colocación
- o Ajustabilidad y tiempo abierto adecuados
- o Adherencia inmejorable
- o Muy económico

Rendimiento

El adhesivo Adherock Blanco rendirá aproximadamente de 4-5 M2 por saco de 20 kgs. cuando se le aplica sobre superficies lisas y niveladas. Su rendimiento podrá cambiar de acuerdo a la variación de calibre de aplicación, la nivelación y rugosidad del sustrato y al dibujo posterior de la pieza.

Datos Técnicos

| DETERMINACIÓN | VALOR GARANTIZADO | MÉTODO |
|--|-------------------|------------------------------|
| Tiempo Abierto (Minutos) * | 10 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Ajustabilidad (Minutos) * | 9 | Interno GFLID-005 |
| Deslizamiento (en pared vertical) (mm) | 0.2 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resistencia a la Compresión (Kgf/cm ²) | 24 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resistencia a la Tensión en función al tiempo (N/mm ²) | 0.35 | Según norma ONNCCE NMX-C-420 |
| Resis. al Corte Sust./Sust. de 18% abs. (Kgf/cm ²) | 10.6 | Según norma ANSI 118.1 |

* Estos tiempos serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire y más largos a temperaturas bajas.

NO SE APLIQUE este producto a temperaturas menores de 5 °C.

Tiempo de Vida

El adhesivo Adherock Blanco puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25°C y 60% de humedad relativa). Mezcle el producto preparado cada 20 minutos sin agregar más agua.